

Beskrivelse:

STEINFIX 110 er en løsning av kalium- og natrium silikat som forsterker og støvbinder betonggulv. Den trenger inn i porer og danner en kjemisk reaksjon med den frie kalken i betongen. Dette øker tettheten og styrker sementpastaen. Overflaten støvbindes og blir mer slitesterk, impregnert og beskytter mot flekker, saltutslag m.m.

Påføring:

Rengjør flaten før påføring. Flekker og andre kjemikalier bør fjernes. Produktet påføres med en lavtrykksprøyte, deretter benytter man en mopp til å jevnt fordele væsken utover. et er viktig at det ikke dannes dammer eller at enkelte områder er tørre. Sørg for å holde området som behandles konstant fuktig i minst 30 minutter, slik at det trenger inn i underlaget. Til slutt må all overskytende væske fjernes, slik at det ikke dannes en film. Under normale forhold vil underlaget være overflatetørt i løpet av 45-60 minutter, og du kan nå påføre lag nummer to. Påføring krever minimum 5C° underlag. Gulvet vil være tørt og gangbart etter 12-20 timer.

Dosering:

1:1 (eks. 10 liter produkt + 10 liter vann). Doseringen avhenger av betonggulvets kvalitet og bør testes på mindre områder først.

Forbruk:

8-10m²/liter avhengig av betonggulvets kvalitet og porøsitet.

Oppbevaring:

Lagres mellom 5C° og 40C°.

Rengjøring:

Utstyr vaskes umiddelbart etter bruk med vann. Etter at produktet er herdet kan det kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsinstruksjoner:

STEINFIX 110 anses ikke som skadelig i henhold til gjeldende standarder og forskrifter om klassifiseringer av blandinger. Det anbefales likevel å bruke vernebriller, hansker og å ta normale forholdsregler ved håndtering av kjemiske produkter.

Kontakt:

Ellingard Collection AS
 Østre Aker vei 105
 0596 OSLO
 +47 932 56 781